



PEINT OUT G

DECAPANT SEMI GEL ANTIFOULING, PEINTURE ET VERNIS



DESCRIPTION

PEINT OUT G est un décapant antifouling, peintures et vernis qui ne contient ni chlorure de méthylène, ni solvants chlorés.

PEINT OUT G est une préparation à base de fonctions solvants à caractère polaire, d'accélérateurs de décapage, d'agents viscosifiants, de complexes organiques dépolymérisants, d'additifs pénétrants non ioniques.

PEINT OUT G ne contient pas de phénols, de crésols, d'acide fluorhydrique ou de potasse caustique.

Sa formulation gel permet de bien adhérer aux surfaces verticales sans aucune coulure et sans aucune projection. PEINT OUT G permet de retirer très facilement l'antifouling, les peintures synthétiques, cellulosiques ou caoutchoutées et toutes sortes de vernis.

PEINT OUT G s'emploie de préférence à température ambiante de minimum de +15°C.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

- Gel
- Incolore à légèrement jaune
- d = 0.87 +/- 0.03
- Point éclair < 21°C
- pH acide

MODE D'EMPLOI

Appliquer PEINT OUT G au pinceau ou au rouleau à peinture à température ambiante comprise entre +15°C et +25°C. Porter des gants, un vêtement de protection, un masque et des lunettes.

Laisser agir de 20 minutes à quelques heures. De préférence ne pas travailler au soleil pour éviter l'évaporation du gel. Le décapage est terminé lorsque le passage d'un outil léger atteint sans effort l'apprêt. Selon les qualités d'antifouling, la réaction est différente : l'antifouling peut friser ou se ramollir.

Dans tous les cas, récupérer le mélange décapant / antifouling, peinture ou vernis avec une spatule ou une raclette. Terminer le décapage en passant le surpresseur ou le jet d'eau. S'il y a plusieurs couches d'antifouling, renouveler l'opération. Il n'est pas nécessaire de neutraliser le support avant l'application d'un autre revêtement.

Important : Toujours effectuer au préalable, un essai avec la surface à traiter pour déterminer la compatibilité et le temps de contact appropriés.

Pouvoir couvrant : +/- 7m²

Réf. 422M - Bidon 1 litre
Réf. 422M.5 - Bidon 5 litres

DLUO : 12 mois

Tenir hors de la portée des enfants. Toujours effectuer au préalable, un essai avec la surface à traiter pour déterminer la compatibilité et le temps de contact appropriés. Se reporter à la fiche de données de sécurité disponible (FDS) et aux textes figurant sur l'emballage, conformes à la législation en vigueur.

Le contenu de cette documentation n'engage en rien notre responsabilité quant à son application à chaque cas particulier. Cette fiche technique peut déjà, à ce moment précis, être révisée pour des raisons liées à la législation, à la disponibilité des composants ou à des expériences nouvellement acquises. La dernière version de cette fiche technique, qui est la seule valable, vous sera envoyée sur simple demande.

MATT CHEM[®]
MARINE



SAS MATT CHEM PRODUCT
SOCIETE FRANCAISE – FABRICATION FRANCAISE
37, rue de Fontenay (92) Bagneux France
Tél : +33 (0)1 42 53 73 73 – Fax : +33 (0)1 47 35 27 28
www.mattchem.com - info@matchem.fr
Juillet 2016