

B018

CONVERTISSEUR DE ROUILLE

PROTECTION ANTICORROSION DES METAUX OXYDES



B018 est un complexe désoxydant neutralisant « haut de gamme » riche en résines destiné à être appliqué sur les métaux oxydés.

B018 assure une neutralisation parfaite de la rouille de par sa formulation complexe : composés végétaux réducteurs - polymères - solvants couplant émulsionnants et agents désoxydants.

B018 provoque lors de la désoxydation une réaction chimique avec le métal.

B018 protège efficacement contre la réapparition rapide de toute oxydation pendant plusieurs mois.

B018 se présente sous forme d'un liquide visqueux de couleur brune.

B018 peut s'appliquer sur des surfaces humides.

B018 est un produit non classé comme substance chimique ou préparation dangereuse.

Mode d'emploi:

Eliminer les écailles de rouille non adhérentes à la brosse métallique, dépoussiérer pour enlever

les particules non adhérentes.

Effectuer un nettoyage dégraissage suivi d'un rinçage complet afin d'obtenir une bonne base d'accrochage du convertisseur

Etaler soigneusement au pinceau ou au rouleau une première couche uniforme.

Le temps de désoxydation (conversion de la rouille) pour obtenir le développement d'une coloration noire varie selon la température ambiante de 10 à 15 minutes.

Durée moyenne de séchage : De 30 à 35 minutes.

Appliquer une seconde couche (couche croisée) afin de renforcer la protection notamment en atmosphère oxydante ou corrosive ou sur des surfaces très oxydées.

Caractéristiques techniques :

Temps moyen de réaction : Conversion chimique sur acier oxydé de l'ordre de 10 à 15 mn.

Temps de séchage hors poussière à 20°C: 30 à 35 minutes.

Ses au toucher : 1 Heure

Recouvrable : 24 à 48 Heures

Température d'application : De + 10°C à 40°C

Réf. B018
Flacon 125ml
DLUO : 18 mois

Tenir hors de la portée des enfants. Toujours effectuer au préalable, un essai avec la surface à traiter pour déterminer la compatibilité et le temps de contact appropriés. Se reporter à la fiche de données de sécurité disponible (FDS) et aux textes figurant sur l'emballage, conformes à la législation en vigueur.

Le contenu de cette documentation n'engage en rien notre responsabilité quant à son application à chaque cas particulier. Cette fiche technique peut déjà, à ce moment précis, être révisée pour des raisons liées à la législation, à la disponibilité des composants ou à des expériences nouvellement acquises. La dernière version de cette fiche technique, qui est la seule valable, vous sera envoyée sur simple demande.

Le contenu de cette documentation n'engage en rien notre responsabilité quant à son application à chaque cas particulier. Cette fiche technique peut déjà, à ce moment précis, être révisée pour des raisons liées à la législation, à la disponibilité des composants ou à des expériences nouvellement acquises. La dernière version de cette fiche technique, qui est la seule valable, vous sera envoyée sur simple demande.

MATT CHEM® BIKE

SAS MATT CHEM PRODUCT
SOCIETE FRANCAISE – FABRICATION FRANCAISE
37, rue de Fontenay (92) Bagneux France

Tél : 01 42 53 73 73 – Fax : 01 47 35 27 28

www.mattchem.fr / www.mattchem.com - info@mattchem.fr

Avril 2014